



Decor Metálica

Metallic D100 D200 D3000

Deco Metallic P6000

TEXTILE DESIGNER

Películas brilhantes com efeito espelho, acabamento escovado em ouro, prata, carbono, flocos, etc. Ideal para montras, restaurantes, vidros, espelhos.

Podem ser aplicadas em espaços interiores e exteriores





Decor Metálica

Metallic D100 D200 D3000

Espelho Cores e Padrões Prata



D101I

D102I

D103I

D105I

D109I


D401I

D501I

D601I

D901I

Mosaico, Flocos, Carbono e Padrões Ouro



D202I

D203I

D206I

D208I

D303I

D305I


D502I

D702I

D802I

D3009I

Carbono, Escovado e Espelho



D3001X

D3009X

D101X

D102X

Metallic D100 | D200 | D3000

Película em PVC calandrado, opaca de 65µ de espessura, com adesivo acrílico de base solvente de adesão permanente. Suporte em papel com 145 gr/m² de espessura. Para aplicações em espaços interiores e exteriores

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Armazenamento

Durabilidade em armazém: 1 ano quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre os 20 e os 25°C e humidade relativa entre os 50 e os 55°C

Dimensões

Comprimento: 2.5m | 5m | 22m
Largura: 610mm | 1220mm

Durabilidade

3 anos

CHENG'S
dumplings

Deco Metallic P6000

Escovado e Espelho



P6871B



P6877B



P6870B

Durabilidades (anos)

Para as durabilidades específicas de cada cor consulte a ficha técnica em www.dimatur.pt

Cor	Exposição interior vertical ($\pm 10^\circ$) Clima da Europa central	Exposição exterior vertical ($\pm 10^\circ$) Clima da Europa central
Ouro	5	meio ano
Prata	5	1
Alumínio Escovado	5	1

Deco Metallic P6000

Película de poliéster, opaca de 50 μ de espessura, com adesivo acrílico de base solvente de adesão permanente.
Suporte em papel com 137 gr/m² de espessura.
Para aplicações em espaços interiores e exteriores

Armazenamento

Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura +20°C e humidade relativa de 50%

Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 615mm | 1230mm

Durabilidades

Até 5 anos consoante a cor. A diferença entre os vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao seu período de descoloração.

Uma durabilidade estimada é atribuída a cada cor através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural.



Decor Metálica